

# UNILIT K/2 hechtmortel

## BESTEKKEN Limetics

### PRODUCTOMSCHRIJVING

**UNILIT K/2** is een traditionele, droog voorgemengde minerale hechtmortel op basis van natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel en passende toeslagstoffen met een aangepaste korrelverdeling.

**UNILIT K/2** kenmerkt zich door een trage maar sterke hechting, een hoge plasticiteit, een laag gehalte aan oplosbare zouten en een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid. Deze natuurlijk hydraulische kalkmortel is zeer stabiel en is zorgvuldig bereid om problemen van microscheurtjes en een te snelle uitdroging te vermijden.

De natuurlijke hydraulische kalk, aangewend als bindmiddel, is in overeenstemming met de Europese norm EN 459-1, NHL 5. De mortel **UNILIT K/2** is conform aan de Europese norm UNI EN 998-1.

### TOEPASSINGSGBIED

**UNILIT K/2** wordt als hechtmortel gebruikt in het LIMETICS systeem (buitenisolatie met kalkbepoistering). De mortel bindt de isolatieplaten aan een massieve ondergrond (metselwerk, beton,...).

**UNILIT K/2** kan eveneens als egalisatielaag worden gebruikt in het geval dat de ondergrond niet voldoende vlak zou zijn (tolerantie : max. 8mm niveaueverschil).

### VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Voorafgaand aan het aanbrengen van de hechtlaag wordt de ondergrond gereinigd van losse deeltjes, stof en vetten en vervolgens licht bevochtigd. De ondergrond mag op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel evenwel niet verzadigd zijn, daar dit de hechting en de kwaliteit van de aangebrachte mortel sterk vermindert.

De mortel wordt gemengd met zuiver water in een verhouding van 7 tot 8 l op een zak van 30 kg kant-en-klare kalkmortel. De menging dient te gebeuren met een traag draaiende elektrische menger voor een periode van 3 tot 5 minuten tot een homogene en smeulige massa bekomen wordt. Aldus bekomt men een zeer goed verwerkbaar mortel, die gedurende 2 uur verwerkbaar blijft.

De mortel wordt handmatig met een getand plakspaan (8 mm) zowel op de ondergrond als op de volledige achterzijde van de isolatieplaat aangebracht. De voegen tussen de isolatieplaten blijven droog.

Indien aangebracht als egalisatielaag, dan moet er rekening worden gehouden met minstens 1 week droogtijd.

De mortel mag niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan +5°C. Nooit op een bevroren ondergrond aanbrengen, evenmin bij dichte mist. Tijdens zonnige en droge periodes dienen de nodige maatregelen getroffen te worden om een te snelle uitdroging van de vers aangebrachte mortelpasta te vermijden. De mortel dient tegen vorst en sterke bezonning beschermd te worden gedurende 48 tot 72 uren na het aanbrengen.

### OPVOLGING

In het geval de ondergrond waterafstotend behandeld is (siliconen, siloxanen of soortgelijke) of bij twijfel, dient overleg plaats te vinden met de technische dienst van de leverancier van de natuurlijk hydraulische kalkmortel.

De stabiliteit van het product bedraagt minstens 6 maanden indien bewaard in de originele, hermetisch afgesloten verpakking in een gepaste omgeving. Bewaren op een koele en droge plaats, buiten het bereik van vorst. Af-schermen van warmtebronnen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Korrelgrootte	max. 2 mm
Soortelijke massa	ca. 1800 kg/m <sup>3</sup>
Hechtsterkte (EN 1015-12)	> 0.6 N/mm <sup>2</sup>
Elasticiteitsmodulus (UNI 6556)	ca. 5300 N/mm <sup>2</sup>
Dampdiffusieweerstand (μ)	
12pH-waarde	
verse mortelpasta	> 10.5
uitgeharde mortel	~ 7
Brandweerstandsklasse (EN 13501)	A1
Verhouding water/mortel	0.25 l/kg
Mengtijd	3 à 5 minuten
Verbruik	5 à 8 kg/m <sup>2</sup>
Leveringsvorm	zakken van 30 kg
Kleur	beige

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande. Onze aanbevelingen en specificaties werden te goeder trouw verstrekt, op basis van courant onderzoek. Wij garanderen een stabiele kwaliteit betreffende de levering van onze producten, doch kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van een incorrect gebruik ervan. In ieder geval bevelen wij een grondig onderzoek van de ondergrond en de weersomstandigheden aan alvorens te beginnen met het aanbrengen van onze producten. Het uittesten van de gekozen producten op een kleine testoppervlakte zal u in staat stellen de doeltreffendheid ervan te bepalen.