

SOLITEX ADHERO® VISTO

Transparante, volvlaks klevende folie om constructies luchtdicht te maken en tegen weersinvloeden te beschermen



Technische gegevens

Materiaal	
Membraan	polyethyleen-copolymeer
Vlies	polypropyleen
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Schutlaag	gesiliconiseerde PE folie

Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		doorschijnend
Oppervlaktedichtheid	NEN-EN 1849-2	210 g/m ²
Dikte	NEN-EN 1849-2	0,35 mm
Dampdiffusieweerstandsgetal μ	NEN-EN 1931	8.570
μ d-waarde	NEN-EN 1931	3 m
Brandgedrag	NEN-EN 13501-1	C-s1, d0
Uv- en weerbestendig		3 maanden
Slagregentest	ZVDH / TU Berlin	doorstaan
Hagelweerstand	NEN-EN 13583	doorstaan
Hagelweerstand vloer/wand	VKF / AEAI	klasse HW 5
Slijtvastheid	DGUV Test	R10 / V -
Dakfolie (DE)	ZVDH-Produktdatenblatt 2024	UDB
Tijdelijke afdekking; geschikt voor ...	ZVDH	ja
Waterkolom	NEN-EN ISO 811	10000 mm
Waterdichtheid niet-/verouderd*	NEN-EN 1928	W1 / W1
Luchtdichtheid		doorstaan
Max. treksterkte lengte/dwars	NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 N/5 cm / 180 N/5 cm
Rek lengte/dwars	NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	60 % / 60 %
Doorscheurweerstand lengte/dwars	NEN-EN 12310-1	250 N / 250 N
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering	NEN-EN 1297 / NEN-EN 1296	doorstaan
Koudbuiggedrag	NEN-EN 1109	-40 °C
Temperatuurbestendigheid	EN 1109, EN 1296, EN 1297	bestendig van -40 °C tot +80 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt		0,04 W/(m·K)
CE-markering	NEN-EN 13859-1/-2	aanwezig

Toepassing

Tijdelijke bescherming voor vloeren tijdens de bouwfase

Dankzij haar volledige verkleving biedt SOLITEX ADHERO VISTO tijdelijke en beloopbare bescherming van tussenvloeren bij CLT- en houtbouwconstructies gedurende de bouwfase.

Leveringsvormen

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Verhouding scheidingsfolie	Inhoud	Gewicht	VE	Verpakking
1AR04302	4026639243027	30 m	0,3 m	-	9 m ²	2,5 kg	1	170
1AR04051	4026639240514	30 m	0,5 m	-	15 m ²	3,5 kg	1	72
1AR04036	4026639240361	30 m	1 m	0,25 0,75 m	30 m ²	7 kg	1	48
1AR04026	4026639240262	30 m	1,5 m	0,25 1,25 m	45 m ²	10,5 kg	1	24

Voordelen

- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwfase veilig tegen weersinvloeden
- ✓ Beschermt tijdens de bouwfase maximaal 3 maanden tegen alle weersinvloeden
- ✓ Eenvoudige werkvoorbereiding: markeringen op, connectoren van en doorbraken in de vloer blijven zichtbaar
- ✓ Veilig werken, extreem slijtvast, ook bij vocht
- ✓ Waterbestendige SOLID-lijm zorgt voor een veilige verlijming met de ondergrond en van overlappingsen

Ondergronden

Ondergronden voor het verlijmen reinigen – uitstekende delen verwijderen. Verlijmen op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen ondergrond aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en stevig zijn.

De klant dient zelf te controleren of de ondergrond geschikt is, eventueel is een testverlijming aan te bevelen.

Randvoorwaarden

Tijdelijke gebouwbescherming – vloer

SOLITEX ADHERO VISTO wordt op stevige ondergronden van plaatwerk aangebracht (bijv. CLT-, OSB-, spaan- en triplexplaten) met de bedrukte zijde naar boven. Uitsparingen in de ondergrond, zoals groeven, dienen te worden voorkomen, omdat vocht hierdoor gemakkelijker onder de SOLITEX ADHERO-folie kan dringen. Breng de folie kreukvrij aan voor een waterdichte constructie. Wrijf de folie tijdens het leggen goed aan, bijv. met een bezem of met PRESSFIX XL.

Als vloerelementen in de prefabfase van SOLITEX ADHERO VISTO worden voorzien, kan op de bouwplaats TESCON VANA worden gebruikt voor het verkleven van de element-/folienaden. De overlappingsbreedte bedraagt op beide elementen minimaal 5 cm. Voor het verkleven kan ook een 30 cm brede strook SOLITEX ADHERO VISTO worden gebruikt. Gebruik deze stroken ook als de elementen met klampen worden verbonden. De overlappingsbreedte bedraagt dan op beide elementen minimaal 10 cm. Voor andere ondergronden zijn SOLITEX ADHERO VISTO-stroken niet geschikt. Verkleef andere aansluitingen met TESCON VANA op de SOLITEX ADHERO VISTO met een overlap van minimaal 5 cm. Bij aansluitingen op verticale bouwconstructies moet de folie ca. 10-15 cm hoog worden verkleefd.

SOLITEX ADHERO VISTO is een folie die tussenvloeren van CLT-gebouwen en houtskeletconstructies met meerdere verdiepingen maximaal 3 maanden beschermt.

Zorg dat water van het constructieoppervlak wordt afgevoerd, bijv. met ADHERO Floor Drain. De tijdelijke opstuwhoogte (max. 24 uur) mag niet meer dan 30 mm bedragen.



Getest op schadelijke stoffen conform



De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de